

Cementbunden lättballast

Cementbunden lättballast är användbar när du behöver isolering under bottenplattor eller utfyllnad med krav på låga vikter.

Lättviktig bärkraft

Cementbunden lättballast består av lättklinker, cement och vatten. Till skillnad från en lös lättballast (enbart leca) så ger Cementbunden ballast en stabiliserad yta som går att arbeta på. Den klarar också att bära armering och betonggolv. Du använder produkten bland annat som isolering under bottenplattor eller som utfyllnad när du har krav på låga vikter, till exempel vid ROT-arbeten.

Användningsområden

- Isolering under bottenplattor
- Utfyllnad vid krav på låga vikter

Tips vid hantering

Cementbunden lättballast levereras normalt med roterbil. Tänk på att det inte går att pumpa Cementbunden lättballast. Skydda materialet mot stark uttorkning en tid efter utläggning.

Teknisk sammanfattning

- Densitetsintervall: 500–900 kg/m³
- Levereras med bascement CEM II/A 42,5 R
- Cementhalt: 80–300 kg/m³
- Fraktioner: 2–4 mm, 4–12 mm samt 12–20 mm