

Underhåll av ytbehandlat stål

Zinkytans utseende kan skifta från ljusgrå till mörkare grå. Skillnaden är enbart estetisk och korrosionsskyddet är likvärdigt oavsett färgnyans.

Eventuella skillnader i färg, förekomst av cellformiga mönster, mindre ojämnheter på ytan, eller vitblemma (vitrost) är inte grund för reklamation.

Varmförzinkat stål med sin gråaktiga färgton, smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Om annan färg önskas erbjuder vi möjligheten till pulverlackning ovanpå den varmförzinkade ytan. Förutom möjligheten till annan kulör innebär pulverlackningen även en förstärkning av zinkens redan goda korrosionsskydd.

Underhåll av zinkytan

1. Syna ytan. Obelagda fläckar större än 50 mm² bör repareras.
2. Slipa ned eventuella ojämnheter runt fläcken.
3. Bättringsmåla med zinkfärg.
4. Låt torka.

Pulverlackering

Förutom bra korrosionsskydd har pulverlacken bra mekaniska egenskaper som god slag- och reptålighet samt god tänjbarhet. Pulverlack utgör det miljövänligaste alternativet för tilläggsskydd och färgsättning av zinkbeläggning.

Underhåll av lackytan

1. Syna ytan. Mindre skador i lackskiktet repareras enligt nästa punkt.
Vid skador större än 50 mm² bör zinkytan repareras (se underhåll av zinkytan).
2. Slipa ner eventuella ojämnheter runt skadan.
3. Bättringsmåla med alkydfärg.
4. Låt torka.